



## MONS® CEILING PAINT

Абсолютно матовая  
потолочная краска, 2% блеска



# MONS® CEILING PAINT

Абсолютно матовая потолочная краска, 2% блеска



Матовая, потолочная краска для безупречных белоснежных потолков.. Создает бархатистую, деликатную текстуру, которая максимально рассеивает световой луч и зрительно выравнивает поверхность. Проста в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов. Обладает отличной укрывистостью и белизной.

## ОСОБЕННОСТИ:

**Абсолютно матовая бархатистая краска**

**Возможность влажной уборки – 2 класс истирания.**

**Высокая степень белизны**

**При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств**

**Легкое нанесение, возможность подкрашивания**

**Великолепная укрывистость и выравнивание**

**Быстро сохнет**

**Не имеет неприятного запаха**

**Готова к нанесению**

**Низкое содержание ЛОС**

**Не содержит отдушек и алкидных смол**

**Безопасна для человека и окружающей среды**

## ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

### Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуется для внутренних работ: для стен, потолков,

- Применяется для окрашивания потолка в сухих помещениях. Может использоваться для стен в малопроеходимых помещениях (спальни, кабинеты, библиотеки).

**Базовый оттенок:** Белый | **Базы для колеровки:** Р | **Тара:** 2.5 л, 5 л

Краска предназначена для нанесения в белом базовом цвете. При желании может быть заколерована в светлые оттенки палитры «Времена года».

### Другие цвета:

Возможна колеровка в светлые оттенки других цветовых палитр. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

### Технические данные

База	Р (пастельная база)
Тип	акриловый латекс
Тип пигмента	TiO <sub>2</sub>
Объем твердых частиц	60 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7-7,5 м <sup>2</sup> /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	105 ± 3 по Кребсу 1930 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	матовая, блеск 2 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	
При необходимости разбавить не более 10-12% чистой воды	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,45 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 35 г/литр

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

### Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

**1.** Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

**2.** Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

**3.** Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

### Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев краски.

#### Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

#### Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

#### Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

### Экологическая информация:

#### БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

### Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

### Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° C.

### Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Перед нанесением краску **Mons Ceiling** следует разбавить водой на 10-15%.

### Расход:

Расход краски 7–7,5 м<sup>2</sup>/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

### Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкурировании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

#### Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

#### Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

### Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.  
<http://www.lanors.ru>  
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

**Вопросы и пожелания отправляйте по адресу:** 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.